

TECHNICKÝ LIST + NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBKU

Velkoformátová kamenná dýha

Popis a použití výrobku:

Velkoformátová kamenná dýha je vyráběna z kamenných bloků speciální technologií, která zachovává přírodní vzhled a strukturu kamene. Vyznačuje se především velmi nízkou hmotností, max. 2-3 kg/m². Kamenná dýha je díky přírodním vlastnostem voděodolná a vhodná jako obklad do interiéru (kuchyně, koupelny, podlahy...) i exteriéru (fasáda, sokl, pergola..). Její flexibilita a tloušťka umožňuje instalace i na hůře přístupná místa. Je také vhodná na revitalizaci starých obkladů a umakartových jáder bez bourání.

Druh výrobku: Velkoformátová kamenná dýha

Typ: Kind Black, Silver Grey Black, Line Black, Silver Grey, Forest Fire, Tan Brown

Rozměry: 122 x 61 cm

Tloušťka: 1-3 mm

Váha originálního balení: Břídlice 12-14 kg

Složení: Dýha z přírodního kamene, na podkladu z epoxidové pryskyřice a strukturálního laminátu

Údržba výrobků a upozornění pro montáž a užívání:

Stejně jako u všech výrobků z přírodního kamene existuje i zde určité riziko zbarvení. Jako prevenci proti skvrnám doporučujeme použít uzavírací nebo impregnační nátěr na přírodní kámen. Nátěr zajistí ochranu kamene před nechtěnými fleky. Po aplikaci nátěru může, povrch změnit celkový vzhled (např. získat mokvý či lesklý) doporučujeme tedy vždy impregnaci předem vyzkoušet na menším kusu kamenné dýhy abyste předešli nechtěné změně vzhledu obkladu. Impregnace pronikne do kamene a chrání jej zevnitř, jelikož dojde k vyplnění veškerých mezer. Takto prodloužíte životnost výrobku. Při aplikaci dodržujte pokyny výrobce.

Správná instalace je pro výrobek zásadní, protože špatný postup může zkrátit životnost nebo zapříčinit poškození produktu. Před zahájením instalace si proto pečlivě přečtěte níže uvedené pokyny.

Instalace:

Instalace velkoformátové kamenné dýhy není nijak složitá, přesto Vám doporučujeme se obrátit na odborníky. Vyvarujete se tak nežádoucímu finálnímu vzhledu a případně krátké životnosti obkladu vinou neodborné montáže. Pokud se rozhodnete instalovat velkoformátovou kamennou dýhu svépomocí, přečtěte si náš doporučený postup montáže:

1. Než začnete

Před instalací v interiéru nechte velkoformátovou kamennou dýhu přibližně 24 h v pokojové teplotě. Pokud instalujete v exteriéru je ideální teplota pro instalaci 15-25°C. Optimální podklad pro instalaci velkoformátové kamenné dýhy je čistý, hladký a suchý povrch. Před aplikací se ujistěte, že plocha, na kterou chcete obklad aplikovat není mastná, mokrá či jinak znečištěná. Pokud plánujete instalaci při nižších teplotách, ujistěte se, že je Vámi zvolené lepidlo vhodné aplikovat při dané teplotě. Jestliže se na povrchu, vyskytují nerovnosti, jako díry či výstupky, je zapotřebí jej upravit.

2. Řezání jednotlivých kusů

Nejprve si vždy pečlivě změřte a vyznačte každý řez. Velkoformátové kamenné dýhy lze řezat kotoučovou pilou s diamantovým kotoučem, případně oscilační pilou. Menší výřezy je možné provádět nůžkami na plech. Hrany vzniklé provedením řezu můžete lehce a opatrně zabrousit pilníkem nebo brusným papírem. POZOR: hrany je nutné brousit ve směru řezu. Při řezání používejte osobní ochranné pomůcky – ochranné brýle, respirátory a rukavice.

3. Lepení velkoformátové kamenné dýhy

K lepení velkoformátové kamenné dýhy doporučujeme použít konstrukční lepidla na bázi MS polymeru. S ohledem na specifika každého podkladu doporučujeme se při výběru vhodného lepidla obrátit na nejbližší specializovanou prodejnu/hobymarket. Při přípravě a aplikaci lepidla postupujte dle pokynů výrobce. Před nalepením můžete pro zvýšení přilnavosti zadní stranu kamenné dýhy lehce obrousit brusným papírem či bruskou. Ze zadní strany kamenné dýhy ještě před nalepením odstraňte veškeré nečistoty a důkladně ji vysušte. Dle typu návodu výrobce lepidla a podmínek instalace můžete lepidlo nanášet přímo na kamennou dýhu nebo na stěnu. Lepidlo rozprostřete na požadovanou plochu zubovou stěrkou se zubem 3-5 mm. Postupujte od okrajů ke středu lepené plochy. Díly velkoformátové kamenné díly lepte těsně vedle sebe beze spáry. Dojde-li při lepení k vytlačení přebytečného lepidla ihned jej otřete vlhkým hadříkem nebo jej nechte zaschnout a opatrně vydrtete (v závislosti na typu použitého lepidla a doporučení výrobce). Jednotlivé díly je možné po nalepení lehce přejet houbovým hladítkem nebomalířským/tapetovacím válečkem pro vytlačení vzduchu a rovnoměrné přitlačení ke zdi.

POZOR: pokud bude tlak na váleček příliš silný, dojde k vytlačení lepidla.

Během procesu lepení doporučujeme místnost instalace řádně větrat.

4. Impregnace obkladu

V interiérech se zvýšenou vlhkostí (kuchyně, koupelny, ...) a v exteriérech doporučujeme obklad na závěr ošetřit bílým voděodolným roztokem na bázi silikonů, který slouží k ochraně obkladu před nasáváním vlhkosti, znečištěním, plísněmi, k zachování vzhledu a prodloužení životnosti. S výběrem impregnace se poraďte s odborným prodejcem, opět záleží na umístění obkladu. POZOR, při impregnaci může dojít k lehké změně odstínu. Obklad doporučujeme impregnovat minimálně jednou za 2 roky

Poznámka k „odlupování“ kamene:

Cca 2 až 3 měsíce po instalaci kamenné dýhy, se mohou „odlupovat“ malé tzv. vločky“, což je přirozený proces, který nastává v době, kdy se kamenná dýha aklimatizuje na nové prostředí. Tyto vločky lehce odstraňte z povrchu. Proces odlupování“ přestane, jakmile se obklad usadí.

Děkujeme Vám za projevenou důvěru při nákupu velkoformátové kamenné dýhy. Pevně věříme, že splní Vaše očekávání. Na Vaše velkoformátové kamenné dýhy Vám poskytujeme záruku 2 roky od zakoupení. Záruka se vztahuje na samostatný výrobek, nikoli na jeho montáž nebo další zpracování. Pro poskytnutí záruky je třeba dodržet doporučený postup instalace i údržby.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat telefonicky na: +420 776 569 948 nebo e-mailem: info@mixpol.cz

MIXCZ-POL s.r.o., Holubice 296, 683 51 Holubice, Česká republika

www.windu.cz